



PE 1000 M AST

Egenskaper:

- ✓ Utmärkta slitegenskaper
- ✓ Låg friktionskoefficient
- ✓ Hög kemikalieresistens
- ✓ Slagseg
- ✓ Ingen vattenupptagning
- ✓ Bra egenskaper ner till -200 C°
- ✓ Beständig mot spänningssprickor

Användningsområden: Kemiteknik, transportteknik, kejdstyrningar, livsmedelsindustri, allmän maskinbyggnation.

Mekaniska Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
Draghållfasthet	ISO 527	Mpa	22
Brottöjning	ISO 527	%	>200
E-modul (drag)	ISO 527	MPa	700
Skårslagseghet	ISO 179	kJ/m ²	Ej brott
Kultryckshårdhet	ISO 2039-1	Mpa	-
Shore hårdhet	ISO 868	skala D	63
Fysikaliska egenskaper	Metod	Enhet	Värde
Densitet	ISO 1183-1	g/cm ³	0,95
Friktionskoefficient statisk			-
Vattenupptagning vid normalt klimat	ISO 62	%	<0,01
Termiska egenskaper	Metod	Enhet	Värde
Värmeledningsförmåga	52612-1	W/(m*K)	0,40
Värmekapacitet	52612	kJ/(kg*K)	1,90
Längdutvidgningskoefficient	53752	10 ⁻⁶ .k ⁻¹	150-230
Anv. temp. Kontinuerlig ca-värde vid ringa belastning	Riktvärde	°C	-250/+80
Anv. temp. Korttid ca-värde vid ringa belastning	Riktvärde	°C	130
Formbeständighetstemperatur	306 vicat B	°C	79
Brand	Underwriter	UL	HB
Elektriska egenskaper	Metod	Enhet	Värde
Dielektricitetskonstant	IEC 60250	-	-
Förlustfaktor	IEC 60250	-	-
Volymresistivitet	IEC 60093	Ω * cm	10 ⁶
Ytresistivitet	IEC 60093	Ω	10 ⁶
Krypströmshållfasthet	IEC 60093	-	-
Genomslagshållfasthet	IEC 60243	kV/mm	-

Materialdata är insamlat i god tro från våra leverantörer, alternativt från tillverkare av råvara och kan skilja sig åt beroende på den testmetod som används m.m. för att säkerställa respektive värde. Nordic Plastics Group fransäger sig allt ansvar i samband med användandet av uppgifterna.

Nordic Plastics Group, Omvägen 17, SE-231 61 Trelleborg, Sweden. Tel +46 (0)10-707 80 00

Trelleborg • Helsingborg • Göteborg • Stockholm • Luleå
www.npgroup.se